Primer Beton

SCHEDA TECNICA PRIMER BETON

Emessa il 27/11/2023 - Rev. n. 1 del 27/11/2023

Descrizione:

Primer Beton è un primer promotore di adesione monocomponente in polvere a base di inerti carbonatici e sabbie di quarzo a granulometria controllata, leganti polimerici in polvere, additivi specifici e fibre corte di natura sintetica. La simultanea presenza di leganti minerali e polimerici, delle cariche inorganiche e delle fibre rinforzanti sviluppa una sinergia positiva che incrementa le proprietà meccaniche del prodotto.

Campi di impiego:

- Regolarizzazione e preparazione di pareti e pavimenti interni ed esterni.
- Rasatura diretta su piastrelle, marmo, intonaci cementizi, in malta, ecc.

Preparazione dei supporti da trattare:

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.
- Consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico così da realizzare una base perfetta prima di iniziare i lavori.

Preparazione e applicazione:

- Stendere la rete in fibra di vetro da 70/80 gr/m² avendo cura di posizionarla in modo che non faccia pieghe, sovrapporre i lembi terminali della rete di almeno 10 cm;
1. Versare in un secchio pulito circa 6 litri di acqua potabile e versare a piccole dosi il Primer Beton utilizzando un agitatore meccanico a basso numero di giri fino a completa omogeneizzazione dell'impasto.
 2. Applicare un solo strato di Primer Beton utilizzando un frattone inox in modo regolare e planare su tutta la superficie da trattare (in alcuni casi come, pavimenti sconnessi è necessario applicare un secondo strato di Primer Beton come fatto per il primo);
 3. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C).

Dati tecnici:

- Aspetto: Polvere;
- Colore: Bianco;
- Residuo solido: 100%;
- Diluizione: ~ 300 ml di acqua potabile per kg di prodotto;
- Resa: ±0,900 gr/m² con spessore di circa 1,5 mm a strato unico;
- Durata dell'impasto: 3h a +20°C;
- Granulometria G.F.: Max 0,5 mm;
- Natura mineralogica dell'aggregato: Silicio/carbonatica;
- Consistenza: Tissotropica;
- Massa volumica dell'impasto: 1.500 Kg/m³;
- Confezioni: Da 20 kg;
- Stoccaggio: Conservare in confezioni originali, ben chiuse e in luogo asciutto tra i +10°C e +25°C;
- Cod. UFI: 0800-F0JY-8000-N9G7.

Caratteristiche di messa in opera:

- Temperatura di utilizzo: +5°C +35°C;
- Applicazione consigliata per pareti e pavimenti interni ed esterni;
- Applicare su supporti ben asciutti e puliti;
- Coprire bene infissi, porte, etc.;
- Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi;
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia;
- Nel caso di superfici troppo calde per l'effetto dei raggi solari è opportuno inumidirle con acqua;
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole;

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Florida (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net

Primer Beton

- Attendere la stagionatura della rasatura cementizia prima della posa;
- È importante che durante l'applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l'umidità relativa non sia superiore all'80%.

Conforme secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli installatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Nikkolor Italia s.r.l., che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette.

Nikkolor Italia s.r.l.

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Florida (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net