



CEMENTO METALLIZZATO

METODO APPLICATIVO

SUPPORTI:

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.

APPLICAZIONE PAVIMENTI:

1. Stendere la rete in fibra di vetro da 70/80 gr/mq avendo cura di posizionarla in modo che non faccia pieghe, sovrapporre i lembi terminali della rete di almeno 10 cm.
2. Applicare un solo strato di Primer Beton in modo uniforme e planare utilizzando un frattone inox.
3. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
4. Applicare un primo strato di Cemento 3D utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superficie.
5. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
6. Applicare un secondo strato di Cemento 3D come fatto per il primo.
7. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
8. Applicare un primo strato di Metallika XL utilizzando un frattone inox.
9. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
10. Applicare un secondo strato di Metallika XL come fatto per il primo strato.
11. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
12. Applicare un primo strato di Decor Finish Semilucido utilizzando un rullo a pelo raso.
13. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
14. Applicare un secondo strato di Decor Finish Semilucido come fatto per il primo.

APPLICAZIONE PARETI:

1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo.
2. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
3. Applicare un primo strato di Cemento 3D utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superficie.
4. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
5. Applicare un secondo strato di Cemento 3D come fatto per il primo.
6. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
7. Applicare un primo strato di Metallika XL utilizzando un frattone inox.
8. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
9. Applicare un secondo strato di Metallika XL come fatto per il primo strato.
10. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
11. Applicare un primo strato di Decor Finish Semilucido utilizzando un rullo a pelo raso.
12. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
13. Applicare un secondo strato di Decor Finish Semilucido come fatto per il primo.