



CIMENT ARGILE

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

- Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfaces patinées.

APPLICATION:

1. Appliquer une couche unique d'apprêt NK uniformément sur toute la surface à l'aide d'un rouleau.
2. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.
3. Appliquer une première couche de Cemento 3D à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
4. Laisser sécher 12 heures à +20 °C.
5. Appliquer une deuxième couche de Cemento 3D sur environ 4 à 6 m², puis lisser le produit encore humide en inclinant la truelle en acier inoxydable jusqu'à obtention d'une surface lisse et uniforme.
6. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.
7. Appliquer une couche unique de cire crème sur toute la surface à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
8. Laisser sécher pendant 12 heures (à +20 °C).
9. Polir la surface à l'aide d'une polisseuse électrique équipée d'un tampon en laine douce.