



CIMENT ROCHE

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

- Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfaces sèches.

APPLICATION:

- Le dosage recommandé est de 1 litre d'eau potable pour 2 kg de ciment 3D.
 1. Portez des gants en latex et appliquez le produit sur toute la surface à la main afin de créer une première ligne.
 2. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- Le dosage recommandé est de 1 litre d'eau potable pour 4 kg de ciment 3D.
 1. Portez des gants en latex et appliquez le produit sur toute la surface à la main pour obtenir la texture souhaitée (des spatules ou des truelles peuvent être utilisées pour créer des bords et des lignes droites, transversales et diagonales).
 2. Vaporisez légèrement la surface avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur manuel et utilisez une éponge humide pour modeler l'aspect de la roche.
 3. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
- Dosage recommandé : 1 litre d'eau potable pour 2 kg de ciment 3D.
 1. Appliquer le produit au pinceau sur toute la surface ou uniquement sur les zones souhaitées.
 2. Tamponner le produit avec une éponge humide avant qu'il ne sèche.
 3. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.

COLORATION:

1. Appliquer au pinceau une première couche de Velatura Silossanica diluée à 50 % avec de l'eau potable.
2. Laisser sécher 24 heures à +20 °C.
3. Appliquer à l'éponge et/ou au pinceau une seconde couche de Velatura Silossanica de la couleur souhaitée.