



CIMENT MÉTALLIQUE

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

- Les supports doivent être secs, solides et exempts de poussière, peinture, cire, huile, particules non adhérentes et surfaces sèches.

APPLICATION AU SOL:

1. Déroulez la maille en fibre de verre 70/80 g/m² en veillant à ce qu'elle ne se plie pas. Faites chevaucher les extrémités de la maille d'au moins 10 cm.
2. Appliquez une première couche d'apprêt Béton de manière uniforme et lisse à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
3. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
4. Appliquez une première couche de Cemento 3D à l'aide d'une truelle en acier inoxydable, de manière uniforme sur toute la surface.
5. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
6. Appliquez une deuxième couche de Cemento 3D de la même manière.
7. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
8. Appliquez une première couche de Metallika XL à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
9. Laissez sécher 12 heures (à +20 °C).
10. Appliquez une deuxième couche de Metallika XL de la même manière que la première.
11. Laissez sécher 24 heures (à +20 °C).
12. Appliquez une première couche de Decor Finish Semi-gloss au rouleau à poils courts.
13. Laissez sécher 24 heures (à +20 °C).
14. Appliquez une deuxième couche de Decor Finish Semi-gloss de la même manière que la première.

APPLICATION MURALE:

1. Appliquez une seule couche d'apprêt NK uniformément sur toute la surface au rouleau.
2. Laissez sécher 24 heures (à +20 °C).
3. Appliquez une première couche de Cemento 3D uniformément sur toute la surface à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
4. Laissez sécher 12 heures (à +20 °C).
5. Appliquez une deuxième couche de Cemento 3D de la même manière que la première.
6. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
7. Appliquez une première couche de Metallika XL à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
8. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
9. Appliquez une deuxième couche de Metallika XL de la même manière que la première.
10. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
11. Appliquez une première couche de Decor Finish Semigloss au rouleau à poils courts.
12. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
13. Appliquez une deuxième couche de Decor Finish Semigloss de la même manière que la première.