

Solo Cemento

CEMENTO METALIZADO

MÉTODO DE APLICACIÓN

SUSTRATOS:

- Los sustratos deben estar secos, sólidos y libres de polvo, pintura, cera, aceite, partículas sueltas y superficies curadas.

APLICACIÓN EN PISOS:

1. Extienda la malla de fibra de vidrio de 70/80 g/m², procurando que no se arrugue y solape los extremos al menos 10 cm.
2. Aplique una capa uniforme de Primer Beton con una llana de acero inoxidable.
3. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
4. Aplique una primera capa de Cemento 3D uniformemente sobre toda la superficie con una llana de acero inoxidable.
5. Deje secar durante 12 horas (+20 °C).
6. Aplique una segunda capa de Cemento 3D como se hizo con la primera.
7. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
8. Aplique una primera capa de Metallika XL con una llana de acero inoxidable.
9. Deje secar durante 12 horas (+20 °C).
10. Aplique una segunda capa de Metallika XL como se hizo con la primera.
11. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
12. Aplicar una primera capa de Decor Finish Semibrillante con un rodillo de cerdas cortas.
13. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
14. Aplicar una segunda capa de Decor Finish Semibrillante como se hizo con la primera.

APLICACIÓN EN PAREDES:

1. Aplicar una capa uniforme de Primer NK sobre toda la superficie con un rodillo.
2. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
3. Aplicar una primera capa uniforme de Cemento 3D sobre toda la superficie con una llana de acero inoxidable.
4. Dejar secar durante 12 horas (+20 °C).
5. Aplicar una segunda capa de Cemento 3D como se hizo con la primera.
6. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
7. Aplicar una primera capa de Metallika XL con una llana de acero inoxidable.
8. Dejar secar durante 12 horas (+20 °C).
9. Aplicar una segunda capa de Metallika XL como se describe para la primera capa.
10. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
11. Aplicar una primera capa de Decor Finish Semibrillante con un rodillo de cerdas cortas.
12. Dejar secar durante 24 horas (+20 °C).
13. Aplicar una segunda capa de Decor Finish Semibrillante como se describe para la primera capa.