



## SCHEDA TECNICA DARANÀ©

Emessa il 06/05/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023

### Descrizione:

Daranà© **NON** è una pittura e come tale non si presenta sul mercato con il tradizionale packaging in barattolo tipico di un prodotto decorativo, si tratta di un'innovazione assoluta nell'ambito della decorazione che permette di riprodurre un'effetto metallo in forma liquida, la sua struttura innovativa permette di decorare ogni tipo di superficie, pareti, soffitti, mobili, complementi di arredo possono essere arricchite con un semplice gesto! DARANÀ© è il connubio tra scienza ed innovazione.

### Campi di impiego:

- Ideale per rivestire pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence.
- Una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata e capace di creare tridimensionalità sulle superfici che ricopre, un effetto senza tempo che aggiunge un tocco minimalista ai vostri spazi.

### Preparazione dei supporti da trattare:

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.
- Consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico così da realizzare una base perfetta prima di iniziare i lavori.

### Preparazione e applicazione del Primer NK:

- Il prodotto è pronto all'uso ma in certi casi può essere diluito al 10% con acqua potabile.
1. Applicare il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie da trattare utilizzando un rullo a pelo corto e un pennello;
  2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).

### Preparazione e applicazione del Cemento 3D:

- Per 20 kg di prodotto bisogna versare 6 litri di acqua potabile in un secchio pulito.
1. Aggiungere il quantitativo di toner colorante desiderato e miscelare in modo da far sciogliere il colorante;
  2. Aggiungere il Cemento 3D in piccole dosi e miscelare accuratamente utilizzando un miscelatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi, il Cemento 3D adesso è pronto per essere applicato;
  3. Applicare un solo strato di Cemento 3D per 2/3 m<sup>2</sup> utilizzando un frattone inox e mediante un tampone zerbino disegnare il prodotto ancora fresco in modo da realizzare la texture desiderata;
  4. Prima che il prodotto asciughi, lisciare delicatamente la superficie utilizzando un frattone inox avendo cura di appiattire solo le parti sporgenti;
  5. Lasciare asciugare per 24h (+20°C);

### Applicazione del metodo Daranà©:

- Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.
1. Applicare un solo strato di Decor Fix mediante un pennello seguendo la texture realizzata in precedenza;
  2. Stendere il foil Daranà© sul Decor Fix ancora fresco, sovrapporre il foil di 1 cm l'uno con l'altro;
  3. Procedere con questo metodo su tutta la superficie da decorare;
  4. Lasciare asciugare per 2h (+20°C);
  5. Rimuovere il foil Daranà© dalla superficie;
  6. Lasciare asciugare per 24h (+20°C);

### Nota importante:

- Se si vuole rendere la superficie lavabile applicare un solo strato di ProteKto EcoSilan come segue.
1. Applicare un solo strato di ProteKto EcoSilan utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la texture realizzata in precedenza;
  2. Lasciare riposare il prodotto per circa cinque minuti (i tempi possono essere più o meno lunghi in base alla temperatura ambientale e/o stagionale), e pulire delicatamente la superficie utilizzando un panno morbido di cotone;
  3. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).

**Nikkolor Italia s.r.l.**

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)  
+39 0931 941789 - [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)



**Dati tecnici:**

Resa Darana©: 14 m<sup>2</sup> variabile in base alle texture di applicazione  
Misura Darana©: 21X64 ml;  
Colore: Acciaio inox e Gold;  
Confezione: 1 foil Darana© 14 m<sup>2</sup> + 1 Decor Fix Lt 1;  
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +10°C e superiori a +30°C.

**Opera depositata presso:**

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)  
Direzione Generale - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30  
SEZIONE OLAF - Servizio Deposito Opere Inediti

Si attesta l'avvenuto deposito dell'opera in oggetto, accettato ai sensi dell'art. 67 lett. b) del Regolamento della SIAE e alle condizioni previste per l'espletamento del servizio riportato in calce. Il deposito, contrassegnato dal n. 2022/01949 di repertorio, decorre dal 27/09/2022



Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli installatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Nikkolor Italia s.r.l., che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette.

**Nikkolor Italia s.r.l.**

V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)  
+39 0931 941789 - [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)